

**UV MUSEUM FILM 200 SCR PS**

Coefficiente di ombreggiatura	0.91
Riduzione abbaglio	8.6
Riduzione calore solare	4.0
Raggi UV respinti	99.0 %
Raggi infrarossi respinti	28.3%
Emissione	0.87
Valore "U"	1.02
Energia solare riflessa	6.4%
Energia solare assorbita	20.4%
Energia solare trasmessa	73.2%
Luce visibile trasmessa	80.5%
Luce visibile riflessa	7.6%
Efficienza luminosa	0.88
Tot. Energia solare respinta	20.8%

Schermoglass

**Garanzia:** Anni Dieci per interno, Anni Cinque per esterno da difetti di delaminazione e demetallizzazione – Verrà trascritto nella fattura il codice della pellicola che si trova all'interno della bobina stessa. Questo codice fa da garanzia sul prodotto stesso, perché mediante esso si può risalire a tutte le specifiche inerenti a quella bobina.