

Sabbiante bianco

Luce visibile trasmessa	68.00%
Energia solare trasmessa	62.00%
Energia solare riflessa	14.00%
Energia solare assorbita	24.00%
Fattore U invernale	1.09%
Raggi U.V. respinti	99.00%
Riduzione abbagliamento	18.00%
Coefficiente d'ombreggiatura	0.81%
Tot. energia solare respinta	38.00%
Fattore solare	62.00%
Spessore micron	50
Resistenza al distaccamento	NA
Resistenza alla trazione	NA

Schermoglass

Garanzia: Anni Dieci per interno, Anni Cinque per esterno da difetti di delaminazione e demetallizzazione – Verrà trascritto nella fattura il codice della pellicola che si trova all'interno della bobina stessa. Questo codice fa da garanzia sul prodotto stesso, perché mediante esso si può risalire a tutte le specifiche inerenti a quella bobina.